

ECONAMID® FL 6I2

Poliammide 6, modificata all'impatto, per stampaggio ad iniezione

11.03.2016

PROPRIETA'	CONDIZIONI	NORME	UNITA'	VALORI
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO				
ISO 1043 abbreviazione		ISO 1043		PA6-I
FISICHE				
Densità		ISO 1183	[g/cm ³]	1,08
REOLOGICHE				
Numero di viscosità	96% H2SO4	ISO 307	[ml/g]	135
MECCANICHE				
Modulo elastico a trazione	1 mm/min	ISO 527	[MPa]	2400
Allung. a rottura a trazione	50 mm/min	ISO 527	[%]	> 50
Carico a snervamento a trazione	50 mm/min	ISO 527	[MPa]	60
Carico massimo a flessione	2 mm/min	ISO 178	[MPa]	85
Resilienza CHARPY senza intaglio	+23 °C	ISO 179/1eU	[kJ/m ²]	NB
Resilienza CHARPY senza intaglio	-30°C	ISO 179/1eU	[kJ/m ²]	NB
Resilienza CHARPY con intaglio	+23 °C	ISO 179/1eA	[kJ/m ²]	24
Resilienza IZOD senza intaglio	+23 °C	ISO 180/1U	[kJ/m ²]	NB
Resilienza IZOD con intaglio	+23 °C	ISO 180/1A	[kJ/m ²]	20
Durezza Rockwell		ISO 2039/2	[ScaleR]	105
TERMICHE				
Punto di Fusione	DSC	ISO 11357-1	[°C]	221
Temperatura di inflessione sotto carico (HDT-B)	0,45 MPa	ISO 75	[°C]	145
Temperatura di inflessione sotto carico (HDT-A)	1,80 MPa	ISO 75	[°C]	50
Temperatura di rammollimento VICAT	50°C/h - 50N	ISO 306	[°C]	175
ELETTRICHE				
Resistività di Volume		IEC 62631-3-1	[Ω·cm]	10 ¹⁵
Resistività di superficie		IEC 62631-3-2	[Ω]	10 ¹³
COMPORTEMENTO AL FUOCO				
Infiammabilità	0,8 mm	UL 94	[Class]	HB
Velocità di combustione (FMVSS)		FMVSS 302	[mm/min]	< 100

Proprietà meccaniche misurate a 23°C salvo diversamente riportato, in condizioni DAM (dry as moulded), riferite al prodotto di colore nero.

CONDIZIONI DI STAMPAGGIO:

Essiccamento: temperatura / tempo : 75-85°C / 2-4h (with dew point of dried air < -30 °C)
 Temperatura cilindro : 240-260 °C
 Temperatura stampo : 60-90 °C

I parametri riportati sono da considerarsi tipici del prodotto ma sono comunque da rapportare al tipo di macchinario usato ed al tipo di manufatto prodotto. I prodotti ECONAMID non sono consigliabili in sistemi di iniezione a camere calde con diametro del punto di iniezione inferiore ad 1 mm.

Le informazioni contenute in questo documento si riferiscono alle nostre conoscenze tecniche al momento della pubblicazione e non costituiscono specifica. Queste informazioni potranno essere soggette a revisione a nostra assoluta discrezione. Domo non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Domo non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Il prodotto viene fornito senza garanzia e a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni per il proprio uso specifico. Se non diversamente specificato il prodotto non è idoneo per applicazioni in campo medico e farmaceutico.