Informazioni Tecniche

ARTICOLO **IC 50/3T**

APPLICAZIONE : *STAMPAGGIO PLASTIFICATO TRASPARENTE*

Caratteristica	*Metodo di prova*	*UM*	*Tolleranza*	*Valore*
Massa Volumica	*ISO 1183/1*	*g/cm³*	*(±0,02)*	**1,13**
Durezza Shore A	*ISO 868*	*SH.A*	*(±3)*	**50**
Carico a Rottura	*ISO 527*	*MPa*	*>=*	**6,8**
Allungamento	*ISO 527*	*%*	*>=*	**430**

NOTE :

Le caratteristiche tecniche sopra riportate derivano da ns analisi di laboratorio; le stesse sono da considerarsi indicative e non strettamente vincolanti. Per approforndimenti il ns servizio tecnico è a vs disposizione

19/11/2021

FINPROJECT S.p.A. Sede Legale: Via San Gabriele, 96 - 62010 Morrovalle (MC) Italia
C.F. - P.IVA: 01744770437 - R.E.A. 177804 - Capitale Sociale € 18.500.000,00 i.v.
Sede Operativa Compounds Division: Via Enrico Mattei 1, Zona Ind.le Campolungo, 63100 Ascoli Piceno - Italia
T. +39 0736 813913 - F. +39 0736 814259 - www.finproject.com - info.compounds@finproject.com