



Via Ungaretti, snc
64013 Corropoli (TE) - Italy
Tel: +39 0861.796162

P.IVA/C.F. 01645570670
e-mail: info@terplast.it
web: www.terplast.it

CLIENTE :		ARTICOLO: ABS LEGNO D/8728
PROVA	ACCETTABILITA'	CONDIZIONI DI PROVA
IZOD	110<160 J/M	Provino 3,2 mm con intaglio
VICAT	91<96 °C	5 Kg
MELT INDEX	18<28 gr/10'	220°C/10Kg
AUTOESTINGUENZA	/	Metodo Secondo UL 94
DENSITA'	1,02<1,09 gr/cm ³	/
SPETTROFOTOMETRO	ΔL : +/- 0.5 Δa : +/- 0.5 Δb : +/- 0.5 ΔE : < 0.5	Illuminante D 65 10 grd.
NOTE : CONTROLLO COLORE VISIVO		
<p>I dati contenuti si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non esimono l'utilizzatore dal condurre prove e controlli in proprio, alla luce dei molteplici influssi che possono derivare dalla lavorazione e dalla applicazione dei nostri prodotti. Essi non costituiscono, inoltre, una garanzia vincolante di determinate caratteristiche e dell'idoneità per uno specifico impiego.</p>		